

HM-520 木材水分計



いい仕事をしたい。

木材内部の水分を簡単に測れます。

HM-520は測定方式が高周波方式なので、木材表面を傷つけることなく、軽く押し当てるだけで測定できます。建築用の針葉樹製材が内部まで乾燥するには相当な時間を要します。表面だけの乾燥状態で判断すると、さまざまな問題が発生します。このようなとき、木材内部までの平均水分が測れる木材水分計が必要となります。さらに、家具や楽器用の高級乾燥木材など、表面に傷をつけたくない場合。また、低水分の木材を測定したいときなどに、本器の測定方式はきわめて有効です。いい仕事にいい道具、HM-520。

● 多くの種類の木材を直読で測定できます。厚さ補正、樹種比重補正などを備え、ほとんどの木材を測定できます。

● 高水分から低水分まで広く測定できます。

生材から乾燥材、そして加工と木材が商品化する、さまざまな 工程で利用できます。

● 小型・軽量で操作性に優れています。

バランスと操作性がよいので現場向きです。 さらに小型・軽量ですから、使うわずらわしさがありません。

● 温度補正機能。

乾燥室から出したばかりの高温の木材でも、温度補正機能付で すから誤差の少ない測定ができます。

● アラーム設定機能。

水分管理の水分上限値を設定できます。しかも設定値を超えた 測定をすると、ブザーで知らせるアラーム機能付きです。







本器は財団法人日本住宅木材技術センターによる「針葉樹製材に用いる含水率計の性能認定」で、優良含水率計(認定番号99-001)と認められました。

通商産業省選定グッドデザイン商品。 デザインおよび機能・品質・安全性などが優秀である と評価されました。 ● 仕様 HM-520測 定 方 式: 高周波容量式

測定対象:木材・合板

測 定 範 囲: 2~150%(ただし、比重、樹種により異なる)

補 正 機 能: 厚さ: 10~40mm 比重: 0.1~1.25g/cm³

1.20g/UII

水分: ±5%

温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃)

その他機能: アラーム設定:上限水分の設定とアラーム告知

オート・パワーオフ:約10分で電源自動OFF 注意表示:測定可能範囲外は表示で注意

表 示 方 法: デジタル(LCD、表示最小桁0.5%)

電源:電池9V 6LR61(006Pアルカリ) す 法: 56(W)×130(D)×110(H)mm

質 量:約0.3Kg(電池含まず)



Kett

株式会社ケツト科学研究所

東京本社 東京都大田区南馬込1-8-1 〒143-8507

TEL(03)3776-1111 FAX(03)3772-3001

大阪支店 大阪市東淀川区東中島4-4-10 〒533-0033

TEL(06)6323-4581 FAX(06)6323-4585

札幌営業所 札幌市西区八軒一条西3-1-1 〒063-0841

TEL(011)611-9441 FAX(011)631-9866

仙台営業所 仙台市青葉区二日町2-15 二日町鹿島ビル 〒980-0802 TEL(022)215-6806 FAX(022)215-6809

名古屋営業所名古屋市中村区名駅5-6-18 伊原ビル 〒450-0002

TEL(052)551-2629 FAX(052)561-5677

九州営業所 佐賀県鳥栖市布津原町14-1 布津原ビル 〒841-0053

TEL(0942)84-9011 FAX(0942)84-9012

ご用命は

●この商品へのお問い合わせは上記、またはインターネットのメールボックスへお願いいたします。 URL http://www.kett.co.jp/ E-mail sales@kett.co.jp ●製品改良のため、仕様や外観の一部を予告なく変更することがあります。また、製品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。 0604·T0·0202-005K